

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование требований	Параметры требований
1	Наименование Товара	Бревна сосновые для распиловки и строгания Бревна еловые для распиловки и строгания
2	Код Товара (ОКПД 2/ ТН ВЭД)	02.20.11.111 02.20.11.112
3	Сорт Товара (по ГОСТ 9463-88)	2-3
4	Страна происхождения Товара	Россия
5	Порода	Ель, сосна (можно в смеси)
6	Диаметр (под корой)	в вершине от 12 см до 28 см, в комле не более 36 см
7	Номинальная длина, припуски	4,00; 5,00; 6,00 м. Минимальный 4.06; 5.07; 6.08 м.; максимальный 6.15 м
8	Допустимые дефекты	пасынки, козырьки, водослой, прорость открытая, сухобокость, рак, карра от подсочки, незначительная синева заболонной части, морозобойные и прочие трещины, кривой срез торца, козырьки.
9	Метиковые трещины	допускаются
10	Механические повреждения	допускаются, проникающие во вписанный цилиндр на глубину не более 10 % от верхнего диаметра бревна
11	Ребристая закомелистость	допускается
12	Кривизна	простая равномерная кривизна – стрела прогиба не более 1 % от длины бревна
13	Крень	допускается
14	Наклон волокон	допускается
15	Сучки, пасынки	должны быть обрублены вровень с поверхностью ствола, ограничений по диаметрам нет.
16	Вздутия над заросшими сучками	допускаются
17	Недопустимые дефекты	гниль, синева, окраски, двойная вершина, двойная сердцевина, червоточина, сухостой, прорость закрытая, содержание металла и других инородных предметов, загрязнение песком, обугленность, сложная кривизна