


г. Светогорск

Стороны договорились, что качество и спецификация Балансов будут соответствовать нижеперечисленным техническим условиям.


СПЕЦИФИКАЦИЯ
на Балансы хвойные (БХ) и березовые (ББ),
поставляемые на ЗАО «Интернешнл Пейпер»

1. Заготовка и поставка (БХ и ББ)	Балансы должны быть заготовлены из растущих деревьев. Бревна, заготовленные из сухостойных деревьев, считаются браком.
2. Порода (БХ и ББ)	Балансы должны быть рассортированы по породам: БХ: либо ель – 100 %; либо сосна – 100 %; либо ель и сосна - в смеси. ББ: береза - 100% Бревна других пород (не соответствующие породе, указанной в накладной) считаются браком.
3. Длина (БХ и ББ)	Длина балансов от 3,0 до 6,0 м. Допускаемые отклонения от длины ± 20 см. Бревна в штабеле должны быть рассортированы по длинам. Измеряется фактическая длина лесоматериалов, уложенных в штабель, с округлением до ближайшего целого дециметра в меньшую сторону. Бревна длиной менее 2,8 м и более 6,2 м считаются браком.
4. Диаметр (БХ и ББ)	Наименьший диаметр (в верхнем торце без коры) - 6 см, наибольший диаметр (в нижнем торце без коры) - 60 см. Бревна БХ, ББ диаметром менее 6 см и/или более 60 см считаются браком.
5. Гниль (БХ и ББ)	В балансах диаметром до 15 см включительно – не допускаются все виды гнили и дупло. В балансах диаметром более 15 см - ядровая гниль и дупло допускаются не более 1/3 диаметра среза. Заболонная гниль не допускается. Наружная трухлявая гниль не допускается. Бревна с нарушением вышеуказанных требований по гнили считаются браком. Грибные окраски: синева – допускается.
6. Обработка (БХ и ББ)	- Двойная вершина не допускается. - Высота остатков сучьев от поверхности бревна допускается не более 5 см. - Стрела прогиба кривизны в сумме с диаметром бревна S не должна превышать 75 см.  <p>The diagram shows a log with a curved line representing its profile. A vertical double-headed arrow labeled 'S' indicates the diameter of the log at a specific point.</p> Бревна с нарушением вышеуказанных требований по обработке считаются браком. Балансы поставляются в коре (обдир коры допускается).
7. Загрязнения	Кора и древесина не должны быть обугленной, не должны быть загрязнены углем, сажей,

(БХ и ББ)	<p>не должны содержать металл, пластик и другие инородные материалы. Не допускается содержание радиоактивных и химических веществ.</p> <p>Бревна с нарушением вышеуказанных требований по загрязнениям считаются браком.</p>
-----------	--


СПЕЦИФИКАЦИЯ
на Балансы еловые (БЕ) и осиновые (БО),
поставляемые на ЗАО «Интернешнл Пейпер»

1. Заготовка и поставка (БЕ и БО)	<p>Балансы должны быть заготовлены из растущих деревьев. Бревна, заготовленные из сухостойных деревьев, считаются браком.</p> <p>Осиновые балансы в случае наличия плодовых тел грибов и/или плесени и/или фона торца в областях, незатронутых грибными окрасками, темнее светло-серого окраса - считаются браком.</p> <p>Еловые балансы в случае наличия плодовых тел грибов и/или плесени - считаются браком.</p> <p>Древесина, заготовленная до 31 октября, поставляется на комбинат до 1 мая. Древесина, заготовленная до 1 мая, поставляется на комбинат до 1 июля. В летний период с 1 мая по 1 сентября срок поставки не должен превышать 3 месяца с момента заготовки.</p>
2. Порода (БЕ и БО)	<p>Балансы должны быть рассортированы по породам: БЕ: ель – 100 % БО: осина - 100%</p> <p>Бревна других пород (не соответствующие породе, указанной в накладной) считаются браком.</p>
3. Длина (БЕ и БО)	<p>Длина балансов от 4,0 до 6,0 м. Допускаемые отклонения от длины ± 20 см. Бревна в штабеле должны быть рассортированы по длинам. Измеряется фактическая длина лесоматериалов, уложенных в штабель, с округлением до ближайшего целого дециметра в меньшую сторону.</p> <p>Бревна длиной менее 3,8 м и более 6,2 м считаются браком.</p>
4. Диаметр (БЕ и БО)	<p>Наименьший диаметр (в верхнем торце без коры) - 12 см, наибольший диаметр (в нижнем торце без коры) - 60 см.</p> <p>Бревна диаметром менее 12 см и/или более 60 см считаются браком.</p>
5. Гниль (БЕ и БО)	<p>В балансах диаметром до 15 см включительно – не допускаются все виды гнили и дупло.</p> <p>В балансах диаметром более 15 см ядровая гниль и дупло допускаются не более: -1/3 диаметра среза для еловых балансов. -1/2 диаметра среза для осиновых балансов.</p> <p>Заболонная гниль не допускается. Наружная трухлявая гниль не допускается.</p> <p>Бревна с нарушением вышеуказанных требований по гнили считаются браком. Грибные окраски: синева – допускается.</p>
6. Обработка	- Двойная вершина не допускается.

(БЕ и БО)	<ul style="list-style-type: none"> - Высота остатков сучьев от поверхности бревна допускается не более 2 см. - Наросты и наплывы от заросших сучьев допускаются не более 2 см от поверхности бревна. - Ребристая закомелистость допускается глубиной не более 2 см от поверхности бревна. - Остатки корневых лап – не допускаются. - Стрела прогиба кривизны бревна в сумме с диаметром бревна S в месте наибольшего искривления не должна превышать 60 см; при этом максимально допустимая стрела прогиба бревна должна составлять не более 2,5% от его длины.  <p>Бревна с нарушением вышеуказанных требований по обработке считаются браком.</p>
7. Загрязнения (БЕ и БО)	<p>Кора и древесина не должны быть обугленной, не должны быть загрязнены углем, сажей, не должны содержать металл, пластик и другие инородные материалы. Не допускается содержание радиоактивных и химических веществ.</p> <p>Бревна с нарушением вышеуказанных требований по загрязнениям считаются браком.</p>

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на Баланы осиновые Крафт (БО-Крафт),
поставляемые на ЗАО «Интернешл Пейпер»

1. Заготовка и поставка (БО-Крафт)	<p>Баланы должны быть заготовлены из растущих деревьев. Бревна, заготовленные из сухостойных деревьев, считаются браком.</p> <p>Древесина, заготовленная до 31 октября, поставляется на комбинат до 1 июля. Древесина, заготовленная до 1 мая, поставляется на комбинат до 1 сентября. В летний период с 1 мая по 1 сентября срок поставки не должен превышать 5 месяцев с момента заготовки.</p>
2. Порода (БО-Крафт)	<p>Баланы должны быть рассортированы по породам: осина - 100%</p> <p>Бревна других пород (не соответствующие породе, указанной в накладной) считаются браком.</p>
3. Длина (БО-Крафт)	<p>Бревна в штабеле должны быть рассортированы по длинам. Измеряется фактическая длина лесоматериалов, уложенных в штабель, с округлением до ближайшего целого дециметра в меньшую сторону.</p> <p>Длина балансов от 3,0 до 6,0 м. Допускаемые отклонения от длины ± 20 см. Бревна длиной менее 2,8 м и более 6,2 м считаются браком.</p>
4. Диаметр (БО-Крафт)	<p>Наименьший диаметр (в верхнем торце без коры) - 6 см, Наибольший диаметр (в нижнем торце без коры) - 75 см Бревна БО диаметром менее 6 см и/или более 75 см считаются браком.</p>
5. Гниль (БО-Крафт)	<p>Ядровая гниль и дупло допускаются не более 50% площади соответствующего торца. Заболонная гниль не допускается. Наружная трухлявая гниль не допускается.</p> <p>Бревна с нарушением вышеуказанных требований по гнили считаются браком.</p>

	Грибные окраски и твердая гниль – допускаются.
6. Обработка (БО-Крафт)	<ul style="list-style-type: none"> - Двойная вершина не допускается. - Высота остатков сучьев от поверхности бревна допускается не более 5 см. - Стрела прогиба кривизны в сумме с диаметром бревна S не должна превышать 75 см.  <p>Бревна с нарушением вышеуказанных требований по обработке считаются браком.</p>
7. Загрязнения (БО-Крафт)	<p>Кора и древесина не должны быть обугленной, не должны быть загрязнены углем, сажой, не должны содержать металл, пластик и другие инородные материалы. Не допускается содержание радиоактивных и химических веществ.</p> <p>Бревна с нарушением вышеуказанных требований по загрязнениям считаются браком.</p>